



## Ficha Técnica

# GARDE TAPAPOROS

## Sellador Acrílico Poliuretano para maderas

VERSIÓN: 3 REV.: (13/03/2024)

## Descripción

*Sellador acrílico poliuretano incoloro, para madera, base agua, de uso interior. Regula la absorción del soporte, lo que permite obtener superficie más lisa para unificar el acabado.*

## Características

- Listo al uso.
- Buen poder de penetración.
- Buena adherencia sobre todo tipo de maderas naturales.
- Rápido secado.
- Fácil lijado.
- Repintable con barnices al agua y al disolvente.
- Mínimo olor.
- Ideal para lugares poco ventilados.

## Aplicaciones

Imprimación para cualquier tipo de madera nueva y absorbente, de uso interior, que posteriormente vayan a ser pintadas o barnizadas. Con este producto conseguimos que la madera tenga una absorción similar en toda su superficie, con ello, los esmaltes o barnices que se aplique posteriormente logran acabados lisos y sin imperfecciones.

Hay que aplicar el número de capas necesarias hasta que la madera quede perfectamente sellada y lisa.

## Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las maderas por tratar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras y de elementos débilmente adheridos al soporte.

Agitar vigorosamente el contenido del envase hasta conseguir su completa homogeneización.

**Maderas nuevas:** Aplicación de una mano de **GARDE TAPAPOROS** en el sentido de la beta de la madera. Una vez seca, lijar la superficie suavemente para eliminar la aspereza surgida en la superficie de la madera. Para un sellado completo, de la superficie de la madera, se debe aplicar una o dos manos más, dependiendo de la absorción de la madera.

**Maderas pintadas:** Hay que eliminar completamente el recubrimiento de la madera y dejarla como madera nueva. Proceder posteriormente como si se tratase de madera nueva.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, ajustando la dilución de la pintura en este último caso.

No aplicar sobre aglomerados de madera con poco poder de absorción.

Puede repintarse con cualquier esmalte o barniz al agua a partir del tiempo de secado. Para repintarlo con productos al disolvente debe transcurrir 24 horas de secado.

### CENTRAL

C. Leopoldo Matos, 20  
35006 Las Palmas de Gran Canaria  
Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias  
Comercial: 928 244 440 [comercial@palcanarias.es](mailto:comercial@palcanarias.es)  
Admón: 928 246 573 [administracion@palcanarias.es](mailto:administracion@palcanarias.es)

### FÁBRICA

C. Albañil, 2 y 4  
Urb. Ind. Salinetas  
35219 Telde-Gran Canaria  
928 132 212  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

### TENERIFE

Parcela 6, nave 13  
Pol. Ind. San Isidro – La Campana  
38109 El Rosario  
922 618 251  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

### LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8  
Parque Ind. Tenorio  
35550 Arrecife  
928 803 030  
[lanzarote@palcanarias.es](mailto:lanzarote@palcanarias.es)

### LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6  
C.C. Tago Mago- Local 34  
38760 Los Llanos de Aridane  
922 461 652  
[lapalma@palcanarias.es](mailto:lapalma@palcanarias.es)

### Información Técnica

Vehículo	Acrílica pura	
Brillo a 85º	9 ± 0,5	UNE-EN ISO 2813
Densidad (g/cc)	1,00 ± 0,01	UNE-EN ISO 2811-1
Viscosidad (poises)	5 ± 1	ISO 2555
Rendimiento (m <sup>2</sup> /l y mano)	12 ± 1	
Secado al Tacto (minutos)	35 ± 5	UNE-48301
Secado Total (horas)	1,5 ± 0,5	UNE-48301
Repintado productos agua (horas)	3 ± 1	UNE-48301
Repintado productos al disolvente	24	
Limpieza	Agua	
Contenido Sólidos en volumen (%)	25,82 ± 5	UNE-48090
Contenido Sólidos en peso (%)	26,75 ± 5	UNE-EN ISO 3251
COVs (g/l)	cat. A/e/BA - límite:130g/l	ISO 11890-1

**\*Nota:** El valor de los COVs arriba indicado hace referencia al producto listo al uso, diluido, teñido, etc... con productos y en cantidades indicadas en esta ficha. La realización de otras mezclas, a lo largo de la cadena de suministro por cualquier agente, queda fuera de nuestra responsabilidad.

### Presentación

Formatos	Litros			
	15*	4	0,750	0,250

\*Formato no disponible en stock: Fabricación bajo demanda mínima o a rueda de programación de producción.

Color	Incoloro
Código	07.640

### Seguridad

Evite el contacto con los ojos y con la piel. Utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico. Conserve el contenido en un envase apropiado y bien cerrado. Almacenar en lugar seco, fresco, seguro y en posición correcta. No verter los residuos por el desagüe. Para más información consultar etiquetado y ficha de seguridad del producto.

**Nota:** Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5º y 35º C.

La información facilitada en esta ficha es el resultado de ensayos de laboratorio (interno y externo), en unas condiciones y soportes determinados, así como de nuestra experiencia y conocimientos. La inadecuada preparación de los soportes, la indebida utilización de la pintura y factores ajenos a la misma, así como la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado, no nos permite garantizar la completa reproducibilidad en cada uso concreto. Aconsejamos verificar periódicamente la actualización de esta ficha y comprobar la idoneidad del producto para los fines previstos, y ante cualquier duda, consulte a priori a nuestro servicio técnico o comercial

#### CENTRAL

C. Leopoldo Matos,20  
 35006 Las Palmas de Gran Canaria  
 Gran Canaria – Las Palmas – Islas Canarias  
 Comercial:928 244 440 [comercial@palcanarias.es](mailto:comercial@palcanarias.es)  
 Admón.:928 246 573 [administracion@palcanarias.es](mailto:administracion@palcanarias.es)

#### FÁBRICA

C.Albañil,2 y 4  
 Urb. Ind. Salinetas  
 35219 Telde-Gran Canaria  
 928 132 212  
[pedidos@palcanarias.es](mailto:pedidos@palcanarias.es)

#### TENERIFE

Parcela 6, nave 13  
 Pol. Ind. San Isidro – La Campana  
 38109 El Rosario  
 922 618 251  
[tenerife@palcanarias.es](mailto:tenerife@palcanarias.es)

#### LANZAROTE

C. Nicolás Estévez, 8  
 Parque Ind. Tenorio  
 35550 Arrecife  
 928 803 030  
[lanzarote@palcanarias.es](mailto:lanzarote@palcanarias.es)

#### LA PALMA

Plaza de la Constitución, 6  
 C.C. Tago Mago- Local 34  
 38760 Los Llanos de Aridane  
 922 461 652  
[lapalma@palcanarias.es](mailto:lapalma@palcanarias.es)